

# 顔料表 (マツダスーパー)

アルカリ性により変色した顔料

REF S.No.	色名	重量	価格	シリーズ	1kg価格	耐アルカリ性	耐酸性	使用顔料会社名	組成
1101	コバルト バイオレット ディープ	30 g	¥2,200	⑭	¥55,500	×	○	(仏)ラポラル	リン酸コバルト
1103	コバルト バイオレット ローズ	20	1,050	⑪	30,000	×	×	(仏)ラポラル	//
1106	ミネラル バイオレット	20	750	⑧	18,000	×	◎	(英)ハウレイ	リン酸マンガン(マンガン紫)
1108	スーパー バイオレット	8	850	⑨	54,000	◎	◎	(独)ヘキスト	ジオキサジン
1201	コバルト ブルー	15	950	⑩	34,500	◎	◎	(英)ブライス	アルミン酸コバルト(テナール青)
1199	コバルト ブルー ライト	10	600	⑥	26,500	◎	◎	(英)ブライス	//
1203	セルリアン ブルー	40	1,500	⑬	29,000	◎	◎	(英)ブライス	錳酸コバルト
1204	ウルトラマリン	20	400	②	4,500	◎	×	(英)レキット	群青
1205	フレンチ ウルトラマリン	15	500	④	7,800	◎	×	(英)ブライス	//
1208	シアニン ブルー	8	400	②	12,000	◎	◎	(独)ヘキスト	フタロシアニン系顔料
1206	ブルジャン ブルー	10	400	②	7,500	×	◎	(仏)ラポラル	紺青(ミロリーブルー)
1209	インディゴ	20	400	②	4,500	×	×	(英)ハウレイ	合成藍
1301	ビリジャン	15	600	⑥	21,000	◎	◎	(英)ブライス	水和酸化クロム(ギネー緑)
1303	コバルト グリーン	40	1,500	⑬	25,000	◎	○	(仏)ラポラル	酸化コバルト・酸化亜鉛(リンマンス緑)
1308	コバルト グリーン ベール	50	950	⑩	15,000	◎	○	(英)ブライス	//
1305	カドミウム グリーン	30	1,300	⑫	25,500	◎	◎	(英)ブライス	ビリジャンとカドミウム・イエロー
1312	テール ベルト	20	400	②	3,000	○	×	(英)ハウレイ	主成分フタロシアニン系顔料
1314	サップ グリーン	15	500	④	7,500	○	×	(英)ハウレイ	//
1319	シアニン グリーン	8	400	②	14,000	◎	◎	(独)パデッシュ	フタロシアニン系顔料
1315	オリブ グリーン	5	600	⑥	44,500	◎	◎	(独)パデッシュ	銅錯塩系顔料
1401	カドミウム イエロー オレンジ	25	850	⑨	22,000	◎	◎	(英)ブライス	硫化カドミウムとセレン化カドミウム
1403	カドミウム イエロー	25	600	⑥	14,500	◎	◎	(英)ブライス	硫化カドミウム
1404	カドミウム イエロー ベール	25	600	⑥	14,500	◎	◎	(英)ブライス	//
1405	カドミウム イエロー レモン	25	600	⑥	17,000	◎	◎	(英)ブライス	//
1406	オーレオリン	20	1,050	⑪	31,000	×	◎	(英)ブライス	亜硝酸コバルトカリ錯化合物
1412	イエロー オーカー	10	350	①	3,000	◎	◎	(英)ブライス	水和酸化鉄
1417	ゴールド オーカー	25	400	②	3,000	◎	◎	(英)ハウレイ	主成分酸化鉄
1415	スーパー イエロー	7	450	③	15,200	◎	◎	(独)ヘキスト	ジスアゾ系顔料
1418	パーマメント イエロー ディープ	6	450	③	30,500	◎	◎	(独)ヘキスト	//
1419	パーマメント イエロー ライト	7	450	③	14,500	◎	◎	(独)ヘキスト	ハンザ系顔料
1521	カドミウム レッド マルーン	25	950	⑩	25,000	◎	◎	(英)ブライス	硫化カドミウムとセレン化カドミウム
1501	カドミウム レッド パープル	25	950	⑩	25,000	◎	◎	(英)ブライス	//
1502	カドミウム レッド	25	950	⑩	25,000	◎	◎	(英)ブライス	//
1503	カドミウム レッド ベール	25	950	⑩	25,000	◎	◎	(英)ブライス	//
1504	カドミウム レッド オレンジ	25	950	⑩	25,000	◎	◎	(英)ブライス	//
1505	パーミリオン	60	2,500	⑮	33,000	◎	◎	(日)黒田製朱	硫化水銀(銀朱)
1517	ブライト レッド ライト	5	700	⑦	80,000	○	◎	(独)パデッシュ	ペリレン系顔料
1518	ブライト レッド ディープ	5	700	⑦	80,000	◎	◎	(独)ヘキスト	//
1507	クリムゾン レーキ	10	600	⑥	33,000	×	○	(英)ユウワカザス	アリザリンレーキ
1508	カーマイン レーキ	6	600	⑥	43,000	×	○	(独)シーグル	//
1511	ピンク マダー	4	350	①	33,000	×	○	(仏)ラポラル	//
1512	ローズ マダー	6	450	③	32,000	×	×	(仏)ラポラル	//
1515	スーパー オレンジ	5	700	⑦	78,000	◎	◎	(独)ヘキスト	ペリノン系顔料
1519	スーパー ルビー	7	750	⑧	50,000	◎	◎	(独)ヘキスト	キナクリドン
1516	スーパー マゼンタ	7	750	⑧	52,000	◎	◎	(独)ヘキスト	//
1520	スーパー ガーネット	8	750	⑧	55,000	◎	◎	(独)ヘキスト	//
1607	ベネシャン レッド	20	350	①	2,000	◎	◎	(英)ハウレイ	主成分 酸化鉄
1601	ライト レッド	20	350	①	2,200	◎	◎	(英)ハウレイ	//
1608	マルス ブラウン	25	500	④	5,000	◎	◎	(英)ブライス	//
1602	ロー シェンナー	20	350	①	2,200	◎	◎	(英)ハウレイ	天然土
1603	パート シェンナー	20	350	①	2,500	◎	◎	(英)ハウレイ	天然土(ローシェンナを焼成)
1604	ローアンバー	20	350	①	2,000	◎	○	(英)ハウレイ	天然土
1605	パート アンバー	20	350	①	2,000	◎	◎	(英)ハウレイ	天然土(ローアンバーを焼成)
1606	セビア	20	350	①	2,000	◎	◎	(英)ハウレイ	酸化鉄
1701	アイボリー ブラック	20	350	①	4,000	◎	◎	(英)ハウレイ	動物性黒(骨炭)・リン酸カルシウム
1702	ビーチ ブラック	10	350	①	6,400	◎	◎	(仏)ラポラル	炭素
1703	ランプ ブラック	6	350	①	3,500	◎	◎	(英)ハウレイ	炭素(油煙)
1001	ジンク ホワイト	110 g	¥550	⑤	¥2,000	×	×	(日)東京化精	酸化亜鉛(亜鉛華)
1005	シルバー ホワイト	200	700	⑦	2,100	×	○	(日)三井金属	塩基性炭酸鉛(鉛白)
1006	チタニウム ホワイト	140	600	⑥	2,000	◎	◎	(日)チタン工業	酸化チタン
201	アルミナ ホワイト	50	450	③	2,600	×	×	(日)大明化学	水酸化アルミニウム
202	硫酸バリウム(沈降性)	140	450	③	1,700	◎	◎	(日)日本化学	
203	炭酸カルシウム( // )	70	550	⑤	1,600	○	×	(日)白石工業	
204	ムードン(下地用)	135	550	⑤	1,700	○	×	(ベルギー)	天然土(主成分・炭酸カルシウム)
205	ムードン(仕上用)	190	1,300	⑫	5,000	○	×	(仏)	//
210	サラシ蜜ロウ	90	1,050	⑪	7,000			(日)三木化学	バルミチン酸及セロチン酸のメリシルアルコール
211	ダンマル ガム	100	550	⑤	1,800			(スマトラ)	ダンマル酸と2種のレセン
212	アラビア ガム	130	1,300	⑫	6,000			(スーダン)	
213	膠	130	1,300	⑫	6,000			(仏)	ウサギ皮膠
214	カゼイン	110	850	⑨	4,200			(ニュージーランド)	乳酸カゼイン

紫色

青色

緑色

黄色

赤色

褐色

黒色

白色

白色

白色

白色

白色

白色